

PREFICON BOARD M

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTSPECIFICATIES

MATERIAAL	Vermiculiet met papierafwerking
KLEUR, AFWERKING	Zichtzijde met wit Kraftpapier
BRANDWEERSTAND	Tot 60 minuten WBDBO, afhankelijk van toepassing en configuratie
GETEST	Voor plafond volgens NEN 6069 in samenhang met NEN-EN 1365-2:2001
GEbruIKSCATEGORIE	Intern gebruik
EUROKLASSE	A2 (onbrandbaar)
VERWERKINGSCONDITIES	Tussen +5 °C en +30 °C, maximaal 80% RV
VERPAKKING	Zie onderstaande tabel
OPSLAG	Droog opslaan, tussen +5 °C en +30 °C, maximaal 80% RV, condensatie voorkomen
HOUDBAARHEID	Onbepaalde tijd, mits opgeslagen volgens instructies
ACTIVERINGSTEMPERATUUR	Niet van toepassing
VLAMPUNT	Niet van toepassing
WARMTEGELEIDING	0,14 W/mK
DENSITEIT	ca. 475 kg/m ³
EMISSIE GEVAARLIJKE STOFFEN	Geen (formaldehyde- en asbestvrij)

Dikte** (mm)	Afmeting*** (mm)	Densiteit**** (kg/m ³)	Gewicht (kg/m ²)	Aantal per pallet	M ² per pallet	Kg per pallet	Artikelnummer	EAN artikelcode
16 AK*	1200 x 1900	ca. 475	ca. 7,6	60	136,80	ca. 1100	BMB016191201	8719324751087
16 RK*	1200 x 1900	ca. 475	ca. 7,6	60	136,80	ca. 1100	BMS016191201	8719324751094
Voegdekker**								
16	100 x 1200	ca. 475	-	1080	-	ca. 1100	BMS016180101	8719324751506

* AK = afgeschuinde kant / RK = rechte kant ** ± 0,5 mm tolerantie *** ± 1 mm/m tolerantie **** ± 50 kg/m³ tolerantie



TOEPASSING

- Brandwerende plafonds
- Constructies:
 - Houten vloeren en/of daken;
 - Staaldaken;
 - Staalplaat betonvloeren

BRANDWEERSTAND

Tot 60 minuten, afhankelijk van toepassing en configuratie. Getest en gecertificeerd volgens de methoden en criteria zoals beschreven in NEN-EN 1365-2:2001 en NEN 6069.

VERWERKING

GEREEDSCHAP

Schroefboormachine en alle gebruikelijke houtbewerkingsmachines. Gebruik bij voorkeur zaagbladen of frasen met een diamant snijvlak. Gebruik een afzuigeenheid, type zelfreinigend, bij voorkeur met filterpatronen die minder dan 10 mg/m³ stof doorlaten. Maak op de bouw eventueel op maat met hand- of cirkelzaag met stofafzuiging.

APPLICATIE INSTRUCTIES

Appliceer altijd conform Preficon instructies, productcertificering en/of testrapporten. Applicatie moet overeenkomen met testopstelling.

Bevestiging

Testopstelling is leidend, algemeen geldt:

- **Montage onder houten balklaag:** Monteer de Preficon Board M direct tegen de houten balklaag d.m.v. schroeven 3,5 x 55 mm, h.o.h. afstand 220 mm. Plaatnaden worden voorzien van een Preficon Board M 16 mm voegdekker, 100 mm breed. Voegdekkers worden aangebracht achter de beplating.
- **Montage onder staaldak:** Monteer de Preficon Board M direct tegen de stalen dakplaat d.m.v. schroeven 3,5 x 35 mm, naden afwerken d.m.v. een voegdekker 100 mm breed (enkel naad over de breedte (1200 mm) van de plaat), d.m.v. schroeven van 3,5 x 35 mm, 3 rijen per plaat (over plaatbreedte 1200 mm), geschroefd in iedere golf.
- **Montage onder staalplaat-betonvloer:** Monteer de Preficon Board M direct tegen de staalplaat betonvloer/dak d.m.v. een anker FNA II 6x30/5, h.o.h. afstand maximaal 550 mm op basis van 3 rijen per plaatbreedte (1200 mm), m.u.v. de bevestiging van de randaansluiting, enkel bij langszijde (1900 mm) van de plaat. Hier dient de h.o.h. afstand 300 mm te zijn.

AFWERKING

Raadpleeg www.preficon.com voor de afwerkingsvoorschriften.

ONDERHOUD

Om de brandwerendheid van het product blijvend te borgen, dienen periodieke inspecties op beschadigingen en reparaties te worden uitgevoerd.

VERPAKKING & OPSLAG

Pallets zijn voorzien van krimpfolie en hoekbescherming. De standaard verpakking beschermt onvoldoende tegen regen of lekwater. Opslagruimte dient schoon, droog en vorstvrij te zijn. Opslaan op vlakke ondergrond; niet meer dan 2 pallets hoog stapelen. Zie ook productspecificaties.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Geen specifieke instructies. Raadpleeg Arbo voorschriften en gebruik relevante PBM's. Dit product geeft geen emissie van schadelijke gassen; zie ook veiligheidsbladen.

