

PREFICON MASTIC

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTSPECIFICATIES

MATERIAAL	Acrylaatpasta op dispersiebasis met licht opschuimende brandwerende componenten
KLEUR	Wit
BRANDWEERSTAND	Tot 240 minuten, afhankelijk van toepassing en configuratie
GETEST	Voor doorvoeringen volgens NEN-EN 1366-3; voor naden volgens NEN-EN 1366-4
GEBRUIKSCATEGORIE	Intern gebruik
VERWERKINGSCONDITIES	Tussen +5 °C en +30 °C, maximaal 70% RV
AANHECHTING	Op de meeste bouwmaterialen, zoals gips, steenachtige materialen, metalen en kunststoffen; bij twijfel eerst testen
MIX	Ratio klaar voor gebruik; eventueel omroeren, maar niet verdunnen
DROOGTIJD EN UITHARDING	Huidvorming na circa 20 minuten, uitharding 2 - 5 mm per 24 uur, afhankelijk van omgevingscondities
HARDHEID	Shore A: 40-50
KRIMP	< 20%
MAX. DUURZAME VERVORMING	7%
OVERSCHILDERBAAR	Met meeste coatings op alkyd- of dispersiebasis; bij twijfel eerst testen
REINIGING GEREEDSCHAP	Direct na verwerking met schoon water; opgedroogd product mechanisch verwijderen
VERPAKKING	Emmer 4 kg, 150 emmers per pallet; andere verpakkingen op aanvraag
OPSLAG	Droog opslaan tussen +5 °C en +30 °C, maximaal 70% RV, condensatie voorkomen
HOUDBAARHEID	Ca. 15 maanden in ongeopende originele verpakking, mits opgeslagen volgens instructies
ACTIVERINGSTEMPERatuur	+160 °C
VLAMPUNT	> +100 °C
pH	8,10 - 8,40
DENSITEIT	Ca. 1620 kg/m ³ , vaste massa > 80%
EMISSIE GEVAARLIJKE STOFFEN	Geen (non-formaldehyde, non-asbestos); 2,5 - 5% plasticiden



TOEPASSING

Preficon Mastic is een bij brand licht opschuimende pasta en is geschikt voor het brand- en rookwerend afdichten van aansluitnaden, kleine openingen en kieren (in combinatie met steenwolvulling) in wanden en vloeren. Door de opschuimende werking kunnen tevens brandwerende afdichtingen bij onder meer kunststof leidingdoorvoeringen tot een diameter van 50 mm worden gerealiseerd. Preficon Mastic is geschikt voor intern gebruik en heeft een aantoonbare brandwerendheid tot 120 minuten, al naar gelang de situatie. Raadpleeg test- of classificatierapport voor laagdiktes en detailleringen.

VERWERKING

VOORBEHANDELING

Preficon Mastic eventueel voor gebruik licht roeren, niet mechanisch mixen en niet verdunnen! Hechting op de meeste bouwmaterialen (gips- en steenachtige materialen, kunststoffen en metalen); bij twijfel eerst testen. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Eventuele losse delen verwijderen.

GEBRUIKSINSTRUCTIE

Mogelijke verwerkingstemperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Applicatie volgens testrapport middels troffel of spaan. Eventueel rugvulling toepassen. Pasta in ruime hoeveelheden aanbrengen en aandrukken ter voorkoming van luchtinsluiting. Binnen 10 minuten gladstrijken met vochtige spatel, eventueel toegepast afplaktape direct na applicatie verwijderen. Raadpleeg www.preficon.com voor aanvullende documentatie.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Opslag op vlakke ondergrond tussen +5 °C en +30 °C op een droge en bij voorkeur koele en donkere locatie. Circa 12 maanden houdbaar mits bewaard in ongeopende originele verpakking en opgeslagen volgens instructies. Absoluut vorstvrij houden!

VGM

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Niet inslikken. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met ogen, spoelen met water en arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden. Dit product geeft geen emissie van schadelijke gassen. Raadpleeg www.preficon.com voor eventuele aanvullende details.

MILIEU

Gereedschap direct na verwerking met water reinigen, eventueel opgedroogd product mechanisch verwijderen. Lege emmers gescheiden inleveren.

